



LES PARQUETS

parquet massif en 100mm





parquet massif en 100mm

Longueur : 2000 mm

Largeur : 100 mm


Épaisseur : 23 mm

Essence : Pin maritime (pinus pinaster)

Finition : Raboté lisse brut

Disponible en 2 qualités : Petits noeuds et Nouveux

Type de pose : À clouer




+ PRODUIT

- Bois d'origine France issu de forêts gérées durablement

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Référence	310072	310079
Dimensions (mm)	2000x100x23	
Process	Homogène	
Surface / botte	1,00 m ²	



NOUEUX
REF : 310072



PETITS NOEUDS
REF : 310079

DOMAINES D'UTILISATION

- Revêtement intérieur sol
- Eviter les contacts directs et répétés avec l'eau.
- Attention, à proximité d'une source de chaleur, le parquet peut se déformer.

CARACTÉRISTIQUES DE L'ESSENCE

Essence	Pin Maritime
Choix	Nouveux, Petits noeuds
Densité moyenne	550 kg/m ³
Humidité	10% (+/- 3%)
Couche d'usure	9 mm

ENTRETIEN

- Utilisation d'une serpillère très légèrement humide ou de produits adaptés à la finition appliquée pour un entretien plus spécifique

LES ACCESSOIRES

- Clous ou vis - 50 mm minimum (conseillé en languette)

CONSEILS DE POSE (DTU 51.1)

- La pose du parquet doit se faire une fois tous les travaux terminés et stabilisés (plâtres, enduits, peintures, etc.) et sur un sol propre, plan, lisse et sec.
- Le paquet emballé doit être stocké à plat au moins 72h avant dans la pièce où s'effectuera la pose afin de stabiliser les matériaux à la température ambiante (minimum 20°C). Le local doit être sec et sain.
- Il est conseillé de faire simplement une ouverture sur la longueur du paquet sans ôter le film plastique
- Section de tasseau minimum conseillée : 40 x 60 mm
- Entraxe des tasseaux bois de 40 cm
- Liaison entre deux pièces : il est préférable de réaliser un joint de dilatation entredeux pièces où le parquet doit être posé
- Un joint de dilatation périphérique de 10 mm est conseillé