Gascogne Bois

LES PARQUETS

Parquet massif en 155mm

CERTIFICAT BFO146

PEFC 10-32-58 Promouvoir la gestion durable de la forêt www.pefc-france.org

RÉACTION AU FEU E_{fl}

Faibles émissions de formaldéhydes

31

parquet massif en 155mm

Longueur : 2400 mm
Largeur : 155 mm
Epaisseur : 21 mm
Essence : Pin maritime (pinus pinaster)
Finition : Raboté lisse
Disponible en 2 qualités : Extra et Noueux
Type de pose : À clouer



PROFIL
2 MICRO CHANFREINS 2mm

+ PRODUIT

• Bois d'origine France issu de forêts gérées durablement

NOUEUX
REF : 310406

EXTRA
REF : 310407

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Référence	310407	310406
Dimensions (mm)	2400x155x21	
Process	Homogène	
Surface / botte	1,488 m²	

CARACTÉRISTIQUES DE L'ESSENCE

Essence	Pin Maritime
Choix	Noueux, Petits noeuds
Densité moyenne	550 kg/m³
Humidité	10% (+/- 3%)
Couche d'usure	9 mm

DOMAINES D'UTILISATION

• Revêtement intérieur sol

• Eviter les contacts directs et répétés avec l'eau.

• Attention, à proximité d'une source de chaleur, le parquet peut se déformer.

ENTRETIEN

• Utilisation d'une serpillère très légèrement humide ou de produits adaptés à la finition appliquée pour un entretien plus spécifique

LES ACCESSOIRES

• Clous ou vis - 50 mm minimum (conseillé en languette)

CONSEILS DE POSE (DTU 51.1)

• La pose du parquet doit se faire une fois tous les travaux terminés et stabilisés (plâtres, enduits, peintures, etc.) et sur un sol propre, plan, lisse et sec.

• Le paquet emballé doit être stocké à plat au moins 72h avant dans la pièce où s'effectuera la pose afin de stabiliser les matériaux à la température ambiante (minimum 20°C). Le local doit être sec et sain.

• Il est conseillé de faire simplement une ouverture sur la longueur du paquet sans ôter le film plastique

• Section de tasseau minimum conseillée : 40 x 60 mm

• Entraxe des tasseaux bois de 40 cm

• Liaison entre deux pièces : il est préférable de réaliser un joint de dilatation entredeux pièces où le parquet doit être posé

• Un joint de dilatation périphérique de 10 mm est conseillé